

9. Kuivatilan seinä (yli vuoden vanha)

9. Kuivatilan seinä (yli vuoden vanha)

Seinän tulee olla suora, riittävän luja ja puhdas. Maalatut seinät hiotaan kevyesti. Tapetti poistetaan ja myös tapettiliima pyritään poistamaan. Reiät täytetään kiinteällä massalla ja hiotaan seinätasoon. Levyjen saumoissa, eri materiaalien saumakohtissa sekä sisä- ja ulkonurkissa käytetään itseliimautuvaa lasikuitunauhaa (esim. Tesa Fiberglass tape).

Lopuksi seinät pyyhitään nihkeällä, nukkaamattomalla, liinalla poistaen mahdollisen rakennuspölyn / epäpuhtauden.

PRIMEROINTI

QUARTZ TILES: Kaikille pinnoille



Menekki: noin 180 g / m² (+- 10 %)

Primeri on käyttövalmis. Tuote sisältää kvartsihiekkää, joten se tulee sekoittaa hyvin ennen käyttöä sekä myös käytön aikana. Sekoitus tikulla (puu-muovi) tai hidaskierroksisella 2-propellivispilällä.

Sekoitusaika 0,5–1 minuutin ajan. Levitä primer pitkänukkaisella 10 cm:n telalla (esim. Platinum Anza) tai siveltimellä.

Lämpötilan tulee olla 12°C - 30°C ja ilman suhteellisen kosteuden Max. 75 %. Kuivumisaika on 12 tuntia riippuen alustamateriaalista, ilman ja alustan kosteudesta sekä lämpötilasta.

Laske 180 g / m²:t ja menekki. Jos ainetta on kulunut arvioitua vähemmän, on pinta uudelleen telattava noin 4 tunnin kuluttua. Kuivumisaika tämän jälkeen 12h. Vinkki: Jos pinta on likainen, Quartz tiles primeri alkaa valua. Pyyhi, hio pinta ja levitä primeri uudestaan. Ei saa käyttää kosteille pinnoille. Asenna Deco Ciré mikrosementti primerin päälle aikaisintaan 12–24 tunnin kuluessa. Jos ilmankosteus on korkea (> 75%), odota 48 tuntia ennen Deco Cirén asennust

DECO CIRÉ mikrosementti



DECO CIRÉ: Mikrosementti käyttövalmis pasta

Menekki: noin 1800 g / 3 levityskerrosta

Kun Quartz Tiles primer on kuivunut ja sen levittämisestä on kulunut vähintään 24 tuntia, siirrytään DECO CIRÉ mikrosementin asentamiseen.

Sekoitukset aina hidaskierroksisella vispilällä (maali tai betoni) tai puutikulla.

Astiassa on A + B komponentit. B-komponentin (pieni purkki) tehtävä on jäykistää mikrosementtiä työstämisen helpottamiseksi. Tarvitset työssä digitaalisen pöytäva`an (esim. Puuilo Atemi).

9. Kuivatilan seinä (yli vuoden vanha)

Sekoitusuhde Deco Cire (komponentti A) mikrosementtiin / **Komponentti B** (jäykistäjä):

Voit sekoittaa 1.- ja 2- levityskerroksen tuotteet kerralla. 3. tasoitekerroserä tehdään omana eräänään.

Vaaleat sävyt: A 1000 g / B 20 g Keskisävyt A 1000g / B 25 g Tummat: A 1000g / B 33 g

Ensimmäinen Deco Cire mikrosementti tasoitekerros

Sekoita Deco-Ciré mikrosementtiä ensin n. 30 sekuntia. Lisää B-komponentti ja sekoita 3–5 minuuttia huolellisesti, sulje kansi ja jätä seos lepäämään vähintään 15 minuuttia.

Sekoituksen jälkeinen työaika on avoimessa astiassa jopa 10 tuntia. Huolellisesti suljetussa astiassa Deco-Cire mikrosementti on käytettävissä jopa 4 kk:ta B-komponentin sekoituksesta.

Muuta: B-komponentti tekee mikrosementistä hieman jäykempää ja helpommin käsiteltävää. Ikkunasyvennyksissä, kulmissa ym. pinnoissa, joissa on paljon muotoja, voidaan B-komponenttia lisätä enemmän. (maks. A 1000 g / B 33 g). (Tämä vasta myöhemmin, kun olet sinut tuotteen kanssa.)

Menekki 600 g/m². Älä käytä yli isompaa määrää /m².

Mikrosementti levitetään ohuena kerroksena teräslastalla. Maksimikerrosvahvuus / levityskerta tulee olla alle 0,6 mm. (2 kerrosta 1,2mm) ja (3 kerrosta 1,8mm).

Aloita aina katonrajasta / nurkasta alaspäin. Levitä mikrosementti 28cm:n levyisellä, sileällä, mikrosementtilastalla (nurkissa käytä nurkkalastaa). Levitä iso, muutaman m²:n alue kerralla, ja ”palaa” tunnin sisällä painamaan levitetty pinta kertaalleen. Näin saa sitoutumattoman, irtohiekan pois. Sinulla ei ole kiire. Kuivumisaika: **4-12 h**

Toinen Deco Cire mikrosementti tasoitekerros

Jos mikrosementtipinnassa on epätasaisuuksia hio mikrosementtipintaa kevyesti sileällä teräslastalla tai hiomapaperi (60 – 80) ennen toisen mikrosementtikerroksen asentamista. Pyyhi pinta pölyvapaaksi. Jos pinta on sileä, pintaa ei tarvitse hiota.

Kulmien siisteys/tasaisuus on myös tärkeä. Tarkista ne vielä kertaalleen.

Laastin A+B komponentin sekoitusuhde on sama kuin ensimmäisessä kerroksessa

Huomioitavaa: käytä aina viimeistelykerroksessa uutta/täysin puhdasta sekoitusastiaa. Mahdolliset kuivumisjänteet / muut epäpuhtaudet tulevat näkymään lopullisessa pinnassa.

Menekki on 600 g / m².

Seinät: Aloita aina katonrajasta / nurkasta alaspäin. Levitä mikrosementti 28cm:n levyisellä, sileällä, mikrosementtilastalla (nurkissa käytä nurkkalastaa). Viimeistelykerroksen lopputulokseen voit vaikuttaa. Painamalla lastalla eri voimakkuuksin saat muotoiltua uniikin työnjälkesi.

2 kerrosta riittää normaalisti. Jos haluat vahvistaa kerrosta tai haluat luoda pintastruktuuria, voidaan asentaa kolmas, viimeistely, kerros.

Kuivumisaika: 12 h

9. Kuivatilan seinä (yli vuoden vanha)

Kolmas Deco Cire mikrosementti tasoitekerros (viimeistelykerros)

Jos mikrosementtipinnassa on epätasaisuuksia hio mikrosementtipintaa kevyesti sileällä teräslastalla tai hiomapaperi (60 – 80) ennen toisen mikrosementtikerroksen asentamista. Pyyhi pinta pölyvapaaksi. Jos pinta on sileä, pintaa ei tarvitse hiota.

Kulmien siisteys/tasaisuus on myös tärkeä. Tarkista ne vielä kertaalleen.

Huomioitavaa: käytä aina viimeistelykerroksessa uutta/täysin puhdasta sekoitusastiaa. Mahdolliset kuivumisjänteet / muut epäpuhtaudet tulevat näkymään lopullisessa pinnassa.

Mikrosementin A+B komponentin sekoitussuhde on sama kuin toisen kerroksen.

Menekki on 600 g / m².

Seinät: Aloita aina katonrajasta / nurkasta alaspäin. Levitä mikrosementti 28cm:n levyisellä, sileällä, mikrosementtilastalla (nurkissa käytä nurkkalastaa). Kolmannen, viimeistely, kerroksen lopputulokseen voit vaikuttaa. Painamalla lastalla eri voimakkuuksien saat muotoiltua uniikin työnjälkesi.

Kuivumisaika: 12 h

Jos halutaan täysin sileä pinta. Käytetään Deco Cire Fine – mikrosementtiä. (Tilataa erikseen)



HUOM!! Viimeisen mikrosementti levityksen jälkeen, pinta annetaan kuivua vähintään **neljä päivää**. Sen jälkeen pinta viimeistellään lakalla.

LAKKAUS: ILMA LAKKA



ILMA LAKKA: Yksikomponenttinen polyuretaanilakka.

Menekki: Kuivantila seinä 2 kerrosta n. 10 m² / litra

Yksikomponenttinen polyuretaanilakka kuiva- että märkätilojen seinien viimeistelyyn. Vesiohennus on välttämätön imeytymisen varmistamiseksi. **Sekoita manuaalisesti** tikulla noin 1 minuutin ajan jokaisen vesilisäyksen jälkeen. Anna seoksen levätä 5 minuuttia. Levitä Ilma lakkamikrokuitutelalla tai siveltimellä. Työkalut voidaan pestä vedellä.

Huom! Kun avaat telan paketista, huuhtelee se vedellä ja telaa se kuivaksi. Tämä poistaa telan kemikaalit sekä irtokarvat.

Kuivantila seinä pinnoille asennetaan **kaksi** kerrosta lakkaa. **Levitetään 8mm mikrokuitutelalla**

9. Kuivatilan seinä (yli vuoden vanha)

1. Kerros: Ohenna Ilma lakka vedellä 8–10 %. (menekki: 55 g / m²) **Huom!** Maksimissaan 8–10 % vettä, älä ohenna enempää.

2. Kerros: Ohenna Ilma lakka vedellä 3–5 %. (menekki: 50g / m²) **Huom!** Maksimissaan 3–5 % vettä

Anna kuivua kerrosten välillä 3 tuntia ja korkeintaan 48 tuntia.

Huom! Yli 48 tuntia kuivuneen lakan tarttuvuus kerroksien välillä ei toteudu.

Jos väliaika on pidempi,

tulee pinta hioa 180–240 hiekkapaperilla, pyyhkiä, antaa kuivua. Sen jälkeen tehdään uudelleen lakkaus.

Valmistumisen jälkeinen aikataulu: Viimeisen lakkauksen jälkeen 3 vrk:tta annetaan vapaasti kuivua. Sen jälkeen tila voidaan ottaa käyttöön (märkätilassa suihku tms.) tai 3 vrk:n jälkeen tila voidaan suojata sileällä suojapaperilla ja suojalevyillä, jos remontti jatkuu. Suojaukset poistetaan, kun muut työt on saatu päätökseen.

Lopullinen kovettuminen tapahtuu 28 vuorokauden kuluttua. Sitä ennen mekaanista rasitusta on vältettävä.

Kun Ilma lakka on sekoitettu veden kanssa, seosta voidaan säilyttää suljetussa astiassa ja käyttää uudelleen viimeistään viikon sisällä sekoituksesta.

Huom! Jos kuivaan sisätilaan tehdään kalusteita, pöytätaisoja tai keittiön välitilan pinnoitus Deco Cire mikrosementillä, käytä viimeistelyyn aina **Eco Star lakkaa**.