

DECO CIRE / MIKROSEMENTTI

Valitse oikea käyttökohde:

- 1. Märkätilan seinä/vedeneristeen päälle**
- 2. Märkätilan lattia/vedeneristeen päälle**
- 3. Märkätilan seinä/laatan päälle**
- 4. Märkätilan lattia/laatan päälle**
- 5. Kuivatilan seinä/laatan päälle**
- 6. Kuivatilan lattia/laatan päälle**
- 7. Kuivatilan seinä/uusi pinta (kiviaines, levy)**
- 8. Kuivatilan lattia/uusi pinta (tasoitettu kiviaines)**
- 9. Kuivatilan seinä (yli vuoden vanha)**

1. - 9. kaikkiin ”lokeroihin”

YLEISOHJEITA: ALUSTAN ARVIOIMINEN

Mikrosementti ei ole maali, vaan laastituote. Valmiissa pinnassa voi olla värin ja tekstuurin vaihteluita, koska se asennetaan käsityönä. Kokonaisvahvuus on noin 1,8 mm (ilman verkkoa) -1,8–2,4mm (verkon kanssa)

. Jokainen pinta on uniikki ja siinä näkyy asentajan kädenjälki.

Tuotteen asennus tulee aloittaa alustan arvioimisella. Ennen asennusta tarkista, että alustassa ei ole kosteutta (< RH 75 (vertaa parketti)), se on puhdas, luja ja vailla halkeamia tai hiushalkeamia.

Mahdolliset puutteet ja viat alustassa (kosteus, halkeamat, reiät, epätasaisuudet,) korjataan, hiotaan tai oikaistaan asianmukaisilla materiaaleilla ja tavoilla. *Alustan korkopoikkeama maksimissaan 1mm.* Jos pohjarakenne elää tai on viallinen, DECO CIRÉ mikrosementti ei korjaa pohjan virheitä.

Lattialämmitys tulee ottaa pois päältä viikkoa ennen asennustyön aloitusta.

Märkätilojen lattiakaato tulee olla vallitsevien ohjeiden mukainen: Kaivosta 1:50 ja sen jälkeen 1:100.

TESTIT SUOMESSA: Eurofins raportti no EUFI29-19001216-T1.

DECO CIRE / MIKROSEMENTTI

Mikäli tilaan jää muita valmiita pintoja, on syytä huomioida seuraavaa: Maalattujen pintojen tulee kestää ehjänä siihen kiinnitetyn suojateipin käytön. Jäävät laatoitetut pinnat yms. tulee olla asianmukaisesti suojatt

Deco Cire lakat: Yleistieto

Viimeisen mikrosementti levityksen jälkeen, pinta annetaan kuivua vähintään neljä päivää. Sen jälkeen pinta viimeistellään lakalla. Viimeistelyyn käytettävä lakka valitaan aina käyttökohteen mukaan. **Deco-Cire Ilma ja EcoStar -lakat ovat hengittäviä**



Prymaren



Eco star 2k HD



Additivo

Kaikki Deco-manuaalisesti /

Cire lakat käsin. Sekoituksen

sekoitetaan jälkeinen lepoaika

kaikille lakoille on 5 minuuttia.

Ilma lakka: Yksityiset kohteet, joissa ei ole jatkuvaa vesirasitusta (kuivatilojen ja märkätilojen seinät). Kestää vesiupotusta muuttumatta 12 tuntia. Täysin märkä (72 tunnin vesiupotuksen jälkeen): kuivuminen kestää 24 tuntia + 20 asteen lämpötilassa edellyttäen ettei tilaa uudelleen kastella.



Eco Star polyuretaanilakka: Yksityisen tai julkisen tilan kuiva- tai märkätilojen lattiapintoihin. Antaa liukkaussuorituksen R10. Matta/himmeäpintainen (erikoistilauksesta myös kiiltävänä sekä korjaukseen tms. värillisenä).

Kestää erinomaisesti kulutusta. Äärimmäiseen kulutukseen lisätään Additivo lisäaine. (Käyttökohteet koulut, sairaalat, kerrostalo sisääntulot, eläin kotitaloudet, keittiö tasot jne). Eco Star kestää vesiupotus rasitusta 24 tuntia. Kuivuminen kestää 24 tuntia + 20 asteen lämpötilassa, edellyttäen ettei tilaa uudelleen kastella. !!! Suositus: Julkiset märkätilat, lemmikkikotitalouksien märkätilat: Aina Eco Star + Additivo lisäaine!!!

Force lakka: Erikois akryylihartsilakka. Yksityiset kohteet. Suositellaan käytettäväksi vaikeasti siivottaviin kohteisiin, esim. keittiötason taustaseinässä sen erittäin hyvän siivottavuuden ja kuuman rasvan sietokyvyn vuoksi.



Huomio !!!! Jos Deco-Cire lakat naarmuuntuvat/vahingoittuvat ja vesi pääsee mikrosementtiin, ovat Deco-Cire lakat hengittäviä ja tila kuivuu kun sitä ei käytetä.

Mahdolliset korjaukset voidaan suorittaa ylilakkauksella kevyen hiomisen jälkeen (varmistu että pinta on puhdas ja kuiva).

Deco-Cire mikrosementti ei halkeile. Mahdollinen värimuunnos tulee edellä mainitun upotusrasitus ajan jälkeen. Häviää kuivuttuaan.